

PeViCol® Non PVC-Kleber

Gebrauchsanweisung:

1. Vor Ingebrauchnahme des Produkts Montageanweisung durchlesen.
2. Vor Gebrauch des Produkts gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen.
3. Die Werkstücke müssen saubere, trockene und fettfreie Oberflächen aufweisen.
4. Vor Gebrauch, Kleber muss auf Raumtemperatur (20°C) erwärmt werden.

1605-9329

5. Kleber nicht verdünnen.
6. PeViCol in die Muffe und um die Muffe herum auftragen. Eine 1 mm dicke Kleberschicht direkt aus der Flasche auftragen.
7. Beim Zusammenfügen der Flansche die Muffe leicht drehen, bis der Kleber an der Innwand der Muffe verteilt ist.
8. Drehen bedingt durch zunehmenden Überdruck des Klebers um 90°.
9. Überschüssigen Kleber von der Innwand der Muffe mit einem sauberen, weichen Tuch oder Papiertuch nach dem Verkleben mit PeViCol entfernen.
10. Bei der Klebung eines PVC-Rohres mit einer Muffe, die aus einem anderen Material besteht, muss das Rohr nach dem Verkleben mit PeViCol für 24 Stunden bei einer Temperatur von 20°C erhöht werden, bis die maximale Klebefestigkeit erreicht ist.

 Gefahr



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	PeViCol
-----	---------

Cechy	tuba
-------	------

Waga	570 g
------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Odpowiedni do elastycznych połączeń rur i kształtek PVC.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>